

TEROSON MS 9220

Ноябрь 2020

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TEROSON MS 9220 обладает следующими характеристиками:

Технология	MS® - полимер
Тип продукта	клей
Компоненты	Однокомпонентный
Условия полимеризации	Влагоотверждаемый
Применение	Монтажное склеивание
Внешний вид	Чёрный
Консистенция	Паста, тиксотропный
Запах	Без запаха

TEROSON MS 9220 - однокомпонентный клей на основе MS-полимеров, обладающий высокой устойчивостью к провисанию. Продукт полимеризуется под воздействием влажности в воздухе и образует эластичное соединение. Время образования поверхностной пленки и время полимеризации зависят от относительной влажности и температуры окружающей среды, а также от толщины клеевого шва. Время полимеризации можно сократить, повысив температуру и влажность воздуха; низкие температуры, а также низкая влажность замедляют процесс. TEROSON MS 9220 не содержит растворителей, изоцианатов, силиконов и ПВХ, обладает слаборазличимым запахом (после отверждения запаха нет совсем). Демонстрирует хорошую адгезию к большинству материалов. Обладает хорошей устойчивостью к УФ-свету, поэтому может быть использован для наружного применения.

Область применения:

TEROSON MS 9220 применяется в следующих областях:

- производство автомобильных кузовов
- производство автобусов
- приклеивание кузовных деталей
- производство прицепов
- судо- и катеростроение
- железнодорожное машиностроение

для эластичного склеивания без применения грунтовок. Обеспечивает высокое качество склеивания на металлических поверхностях (в т.ч. на оцинкованном листовом металле и алюминии) и на окрашенных поверхностях. TEROSON MS 9220 также предназначен для приклеивания стекла, керамики и большинства пластиков, кроме Teflon, PE, PP и некоторых комбинаций этих полимеров. В связи с этим перед склеиванием пластиков рекомендуется проводить испытания. Высокая прочность адгезии достигается сразу после сопряжения склеиваемых деталей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность и удельный вес:

Цвет:	черный
Запах:	без запаха
Плотность, г/см³:	ок. 1.4
Консистенция:	тиксотропная паста

Разное:

Время образования поверхностной пленки, мин*:	ок. 6
Время отверждения на отлип, 20 - 30 мин.:	
Скорость полимеризации, мм/24 час.:	ок. 3.5
Твердость по Шору А (DIN 53505):	ок. 60
Предел прочности на растяжение (acc. to DIN 53504), МПа:	ок. 3,3
Прочность на сдвиг (DIN EN 1465), МПа:	ок. 4.4
Субстраты:	окрашенный листовый металл
толщина слоя, мм:	0,2
Скорость крэйцкопфа, мм/мин:	10
Изменение объема (DIN 52451), %:	<2
Температура нанесения, °C:	15-35
Диапазон рабочих температур, °C:	от -40 до +100
Кратковременное воздействие 120 (до 1 час), °C:	
* DIN 50014 стандартный климат:	23°C, 50% относит. влажн. возд.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Общие положения:

Перед применением необходимо ознакомиться с **Паспортом безопасности продукта** для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими особой маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности.

Подготовка поверхности:

Склеиваемые поверхности должны быть очищены, обезжирены и высушены в качестве предварительной подготовки поверхности возможно применение TEROSON VR 10/ VR 20.

Общие положения:

Низкая температура продукта способствует повышению вязкости, что, в свою очередь, приводит к снижению скорости экструзии. Во избежание такого эффекта перед нанесением рекомендуется довести температуру продукта до комнатной. Если температура поверхности слишком низкая, возможно появление конденсата. Этого можно избежать предварительно доведя температуру поверхности до комнатной.

Нанесение:

TEROSON MS 9220 наносится непосредственно из картриджа с применением стандартного пневматического или ручного пистолета. При нанесении сжатым воздухом рекомендуется применять давление в 2-5 бар в зависимости от размера отверстия форсунки и скорости нанесения. При применении TEROSON MS 9220 в закрытом помещении необходимо обеспечить вентиляцию воздуха во время процесса полимеризации.

Очистка:

Для очистки оборудования от остатков неотвержденного TEROSON MS 9220 рекомендуется применять очиститель TEROSON VR 10 / VR 20. Заполимеризовавшийся материал можно удалить только механически.

ХРАНЕНИЕ**Срок хранения:**

Чувствительность к замерзанию	Нет
Рекомендуемая температура хранения, °C	10–25
Срок годности	12 мес.

Заявление об ограничении ответственности

Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации (ТИ), включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления Листа ТИ. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в любых иных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS и Henkel France SA, обратите внимание на следующее: В случае, если, тем не менее, у компании Henkel по каким-либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, то такая ответственность Henkel ни в коем случае не превышает стоимости соответствующей поставки.

В случае, если продукция поставляется компанией Henkel Colombiana S.A.S., применяется следующее положение об ограничении ответственности: Информация, содержащаяся в данном

Листе ТИ, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления данного Листа ТИ. Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в каких-либо других письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., или Henkel Canada, Inc., применяется следующее положение об ограничении ответственности: Данные, приводимые в данном Листе ТИ, предоставляются только в целях информирования и считаются достоверными. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы работы не зависят от нас. Пользователь обязан определить пригодность данного производственного метода для своих целей и принять такие меры предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты людей и имущества от опасностей, возникающих при обращении и использовании данной продукции. В связи с этим Henkel Corporation особо отказывается от любых явных и подразумеваемых гарантий, включая гарантии товарного качества или товарной пригодности для конкретных целей, вытекающих из продажи или использования продукции Henkel Corporation. Henkel Corporation особо отказывается от любой ответственности за косвенные или непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду. Приводимые обсуждения, касающиеся различных процессов или соединений, не должны толковаться как утверждение, что такие процессы или соединения свободны от действия патентов, находящихся в собственности других лиц, или как лицензия, предусмотренная патентами корпорации Henkel, для таких процессов или соединений. Мы рекомендуем каждому пользователю проводить предварительные испытания предлагаемого применения до основного использования продукции, используя эти данные в качестве руководства для своих действий. В отношении данной продукции могут действовать один или несколько патентов или патентных заявок США или иных государств.

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат Henkel Corporation в США и в других странах. ® означает товарный знак, зарегистрированный в Бюро США по патентам и товарным знакам.

Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf, Germany
Тел.: +49-211-797-0
www.henkel.com

Henkel Central Eastern Europe GmbH
A-1030 Wien, Austria
Тел.: +43-1711-040
www.henkel.com

ООО "Хенкель Рус"
Россия г. Москва Колокольников пер.11
тел: +7-495-745-55-88
www.henkel.ru