



# Teroson MS 9360

Март 2014

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teroson MS 9360 обладает следующими характеристиками:

<b>Технология</b>	Силан-модифицированный полимер
<b>Тип продукта</b>	клей
<b>Компоненты</b>	Однокомпонентный
<b>Тип полимеризации</b>	Влагоотверждаемый
<b>Применение</b>	Монтаж
<b>Внешний вид</b>	Чёрный
<b>Консистенция</b>	Паста, тиксотропный
<b>Запах</b>	Характерный

Teroson MS 9360 - устойчивый к провисанию однокомпонентный клей высокой вязкости на основе силан-модифицированного полимера, при отверждении образует эластичный продукт. Время образования поверхности пленки и время полимеризации зависят от относительной влажности и температуры окружающего воздуха, скорость полимеризации также зависит от размера kleевого шва. При повышении температуры и влажности это время может сократиться; более низкие температуры и низкая влажность замедляют процесс отверждения. Teroson MS 9360 не содержит растворителей, изоцианатов, силиконов и ПВХ. Демонстрирует хорошую адгезию ко многим субстратам. Герметик также обеспечивает хорошую стойкость к УФ-излучению и может применяться как для наружных, так и для внутренних работ. Teroson MS 9360 допускает ускорение полимеризации при использовании его как двухкомпонентного продукта.

## Область применения:

Teroson MS 9360 применяется для эластичного склеивания на металлических или окрашенных поверхностях, а также для всевозможной герметизации. Сразу после сопряжения склеиваемых поверхностей достигается максимальный отлив.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Плотность, г/см <sup>3</sup> :	ок. 1.4
Устойчивость к провисанию:	без провисания (профиль DIN 15 мм)
Время образования поверхности пленки,	ок. 4 - 10 мин*:

Скорость полимеризации, мм/24 час.:	ок. 3
Твердость по Шору А (ISO 868, дюрометр А):	ок. 60
Предел прочности на разрыв (по ISO 37), МПа:	ок. 3.5
Растяжение при разрыве (по ISO37, скорость 200 мм/мин), %:	ок. 200
Напряжение при 100 % растяжении (по ISO 37), МГа:	ок. 2.0
Изменение объема (по DIN 52451), %:	<2
Прочность на сдвиг при разрыве (ISO 4587), МПа*:	2
Субстраты:	AlMg1SiCu, AlMg2.5
толщина слоя, мм:	2
Скорость крейцкопфа, мм/мин:	10
Стойкость к УФ-излучению:	без значимых изменений
Источник УФ-излучения:	Osram Vitalux 300Вт, сухой УФ
Расстояние до образца, см:	25
Период испытаний, недели:	6
Температура нанесения, °C:	от 5 до 40
Диапазон рабочих температур, °C:	от -40 до +100
Кратковременное воздействие (до 1 ч), °C:	120
* ISO 291 стандартный климат:	23°C, 50% относит. влажн. воздуха

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Предварительное информирование:

Перед применением необходимо ознакомиться с **Паспортом безопасности продукта** для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности.



ООО "ЗЕТЕК"



info@zeteck.ru



## **Подготовка поверхности:**

Сопрягаемые поверхности должны быть очищены, обезжирены и высушены. В зависимости от поверхности необходимо либо придать шероховатость поверхности, либо применить праймер/усилитель адгезии. При производстве пластиков возможно использование внешних антиадгезивов, которые остаются на поверхности и должны быть удалены до момента склеивания/герметизации. В связи с различностью составов красящих веществ, особенно порошковых красок, а также большим разнообразием склеиваемых материалов, перед применением необходимо провести тестовые испытания. Для очистки подходят очиститель+растворитель A, FL или Teroson SB 450 из линейки продуктов Henkel. При применении на ПММА, например, Plexiglas®, и поликарбонатах, например, Makrolon® или Lexan®, в напряженном состоянии возможно коррозионное растрескивание. Необходимы тестовые испытания перед применением. Продукт не обладает адгезией к полиэтилену, полипропилену и PTFE (например, Teflon®). Все субстраты, не упомянутые выше, должны быть подвергнуты предварительным испытаниям.

## **Нанесение:**

Нанесение из 290 мл картуша осуществляется при помощи ручного или пневматического пистолета; из мягкой упаковки (310 и 570 мл) - при помощи соответствующих FK-ручного или FK-пневматического пистолетов. При пневматическом нанесении требуется давление в 2 - 5 бар. Низкие температуры материала приводят к повышению вязкости, что в свою очередь снижает скорость экструзии. Во избежание этого рекомендуется нагреть герметик до комнатной температуры. Teroson MS 9360 также может наноситься из ведер или бочек с использованием насоса высокого давления с пресс-шайбой. См. инструкцию по нанесению продуктов серии Teroson MS из бочек/ведер.

## **Очистка:**

Для очистки оборудования, загрязненного незаполимеризовавшимся Teroson MS 9360, рекомендуется использовать очиститель+растворитель A, D или FL.

## **ХРАНЕНИЕ**

Чувствительность к замерзанию	Нет
Рекомендуемая температура хранения, °C	10 - 25
Срок хранения (в невскрытой упаковке), мес.	12

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

### **Заявление об ограничении ответственности:**

Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации (ТИ), включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления Листа ТИ. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в любых иных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel

Листе ТИ, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления данного Листа ТИ. Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в каких-либо других письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., или Henkel Canada, Inc., применяется следующее положение об ограничении ответственности: Данные, приводимые в данном Листе ТИ, предоставляются только в целях информирования и считаются достоверными. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы работы не зависят от нас. Пользователь обязан определить пригодность данного производственного метода для своих целей и принять такие меры предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты людей и имущества от опасностей, возникающих при обращении и использовании данной продукции. В связи с этим Henkel Corporation особо отказывается от любых явных и подразумеваемых гарантий, включая гарантии товарного качества или товарной пригодности для конкретных целей, вытекающих из продажи или использования продукции Henkel Corporation. Henkel Corporation особо отказывается от любой ответственности закосвенные или непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду. Приводимые обсуждения, касающиеся различных процессов или соединений, не должны толковаться как утверждение, что такие процессы или соединения свободны от действия патентов, находящихся в собственности других лиц, или как лицензия, предусмотренная патентами корпорации Henkel, для таких процессов или соединений. Мы рекомендуем каждому пользователю проводить предварительные испытания предлагаемого применения до основного использования продукции, используя эти данные в качестве руководства для своих действий. В отношении данной продукции могут действовать один или несколько патентов или патентных заявок США или иных государств.

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат Henkel Corporation в США и в других странах. ® означает товарный знак, зарегистрированный в Бюро США по патентам и товарным знакам.

## **Ссылка 0.0**



ООО "ЗЕТЕК"