

TEROSON PU 8519P

Июнь 2016

Праймер / активатор**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

| | |
|---------------------|--|
| Технология | Полиуретан |
| Тип продукта | Праймер-активатор для стекла и стекла с керамическим покрытием |

TEROSON PU 8519P - содержащая растворитель жидкость на основе полиуретана. Продукт обладает отличными покрывающими свойствами и высокой стойкостью к ультрафиолету. Не содержит хлорированных углеводородов и ароматических добавок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

TEROSON PU 8519P применяется, в частности, для маскирования токопроводящей шины в подогреваемом автомобильном лобовом многослойном стекле. Праймер-активатор используется для усиления адгезии полиуретановых клеев/герметиков к стеклу, стеклокерамике, различным пластикам и металлам (обязательно проведение предварительных испытаний). TEROSON PU 8519P также применяется в качестве активатора для стекол с полиуретановым покрытием и для поверхностей с остатками старого клея. TEROSON PU 8519P обеспечивает антикоррозийную защиту на небольших повреждениях кузова.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(Типовые результаты испытаний)

| | |
|---|----------------------------|
| Цвет | черный |
| Запах | растворителя |
| Консистенция | жидкость |
| Плотность | 0,98 г/см ³ |
| Содержание твердых веществ | 35 % |
| Время сушки (клей 1С) | > 2 мин. |
| Время сушки (клей 2С) | > 15 мин. |
| Активность праймера на предпокритии и остатках старого клея | до 60 мин. после нанесения |
| Открытое время | макс. 8 час |
| Диапазон рабочих температур | -40 – 90 °С |
| кратковременное воздействие (до 3 час.) | 120 °С |

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ

Перед применением необходимо ознакомиться с **Паспортом безопасности продукта** для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности

Предварительная обработка поверхности

Обрабатываемые поверхности должны быть очищены, обезжирены и высушены, любые загрязнения могут оказать негативное воздействие на качество адгезии. В качестве очистителя рекомендуется применение TEROSON VR 10 / TEROSON VR 20 производства Henkel. При применении рекомендованных очистителей необходимо руководствоваться их технической документацией.

Подготовка

Перед нанесением интенсивно встряхните алюминиевый флакон в течение 1 минуты. Стальной шарик во флаконе способствует перемешиванию продукта. Шарик должен свободно двигаться после трех-четырёх встряхиваний.

Нанесение

TEROSON PU 8519P наносится на поверхность тонким ровным слоем при помощи войлочного аппликатора, губки, кисточки либо распылением. Толщина влажной пленки должна составлять не более 0,025 мм. Необходимо убедиться в полном испарении праймера с поверхности (это происходит в течение приблизительно 2 минут) прежде, чем будет нанесен герметик. Следует избегать повторного нанесения праймера, поскольку не до конца высохший праймер может размягчиться, что отрицательно скажется на его свойствах. Оптимальная температура нанесения составляет 0 – 30 °С. В исключительных случаях допустимо нанесение при более высоких температурах. При этом возможно повышение скорости реакции.

Важная информация

Исходя из опыта мы советуем придерживаться следующих рекомендаций:

- сразу после применения флакон необходимо плотно закрыть
- заметно загустевший праймер считается испорченным и не может быть более использован
- после вскрытия хранить не более 2 недель.

ХРАНЕНИЕ

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Чувствительность к замерзанию | нет |
| Рекомендуемая температура хранения | 15 - 25 °С |
| Срок хранения | до 18 мес. в зависимости от упаковки |

TEROSON**TEROSON PU 8519P**

Июнь 2016

Заявление об ограничении ответственности

Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации (ТИ), включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления Листа ТИ. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в любых иных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS и Henkel France SA, обратитесь внимание на следующее: В случае, если, тем не менее, у компании Henkel по какому-либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, то такая ответственность Henkel ни в коем случае не превышает стоимости соответствующей поставки.

В случае, если продукция поставляется компанией Henkel Colombiana S.A.S., применяется следующее положение об ограничении ответственности: Информация, содержащаяся в данном Листе ТИ, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления данного Листа ТИ. Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в каких-либо других письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., или Henkel Canada, Inc., применяется следующее положение об ограничении ответственности: Данные, приводимые в данном Листе ТИ, предоставляются только в целях информирования и считаются достоверными. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы работы не зависят от нас. Пользователь обязан определить пригодность данного производственного метода для своих целей и принять такие меры предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты людей и имущества от опасностей, возникающих при обращении и использовании данной продукции. В связи с этим Henkel Corporation особо отказывается от любых явных и подразумеваемых гарантий, включая гарантии товарного качества или товарной пригодности для конкретных целей, вытекающих из продажи или использования продукции Henkel Corporation. Henkel Corporation особо отказывается от любой ответственности за косвенные или непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду. Приводимые обсуждения, касающиеся различных процессов или соединений, не должны толковаться как утверждение, что такие процессы или соединения свободны от действия патентов, находящихся в собственности других лиц, или как лицензия, предусмотренная патентами корпорации Henkel, для таких процессов или соединений. Мы рекомендуем каждому пользователю проводить предварительные испытания предлагаемого применения до основного использования продукции, используя эти данные в качестве руководства для своих действий. В отношении данной продукции могут действовать один или несколько патентов или патентных заявок США или иных государств.

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат Henkel Corporation в США и в других странах. ® означает товарный знак, зарегистрированный в Бюро США по патентам и товарным знакам.

Henkel AG & Co. KGaA

D-40191 Дюссельдорф, Германия
Тел.: +49-211-797-0
www.henkel.com

Henkel Central Eastern Europe GmbH

A-1030 Вена, Австрия
Тел.: +43-1711-040
www.henkel.com

Henkel & Cie AG

CH-4133 Праттельн, Швейцария
Тел.: +41-61-825-7000
www.henkel.com